

標準線径 (mm)	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )		
	SW-A	SW-B	SW-C
0.08	2110~2450	2450~2790	2790~3140
0.09	2060~2400	2400~2750	2750~3090
0.1	2010~2350	2350~2700	2700~3040
0.12	1960~2300	2300~2650	2650~2990
0.14	1960~2260	2260~2600	2600~2940
0.16	1910~2210	2210~2550	2550~2890
0.18	1910~2210	2210~2500	2500~2840
0.2	1910~2210	2210~2500	2500~2790
0.23	1860~2160	2160~2450	2450~2750
0.26	1810~2110	2110~2400	2400~2700
0.29	1770~2060	2060~2350	2350~2650
0.32	1720~2010	2010~2300	2300~2600
0.35	1720~2010	2010~2300	2300~2600
0.4	1670~1960	1960~2260	2260~2550
0.45	1620~1910	1910~2210	2210~2500
0.5	1620~1910	1910~2210	2210~2500
0.55	1570~1860	1860~2160	2160~2450
0.6	1570~1810	1810~2210	2110~2400
0.65	1570~1810	1810~2110	2110~2400
0.7	1520~1770	1770~2060	2060~2350
0.8	1520~1770	1770~2010	2010~2300
0.9	1520~1770	1770~2010	2010~2260
1	1470~1720	1720~1960	1960~2210
1.2	1420~1670	1670~1910	1910~2160
1.4	1370~1620	1620~1860	1860~2110
1.6	1320~1570	1570~1810	1810~2060
1.8	1270~1520	1520~1770	1770~2010
2	1270~1470	1470~1720	1720~1960
2.3	1230~1420	1420~1670	1670~1910
2.6	1230~1420	1420~1670	1670~1910
2.9	1180~1370	1370~1620	1620~1860
3.2	1180~1370	1370~1570	1570~1810
3.5	1180~1370	1370~1570	1570~1770
4	1180~1370	1370~1570	1570~1770
4.5	1130~1320	1320~1520	1520~1720
5	1130~1320	1320~1520	1520~1720
5.5	1080~1270	1270~1470	1470~1670
6	1030~1230	1230~1420	1420~1620
6.5	1030~1230	1230~1420	1420~1620
7	980~1180	1180~1370	1370~1570
8	980~1180	1180~1370	1370~1570
9	930~1130	1130~1320	1320~1520
10	930~1130	1130~1320	1320~1520
11	-	1080~1270	1270~1470
12	-	1080~1270	1270~1470
13	-	1030~1230	1230~1420